

Barniz Dura Mais

¿Necesita embellecer y proteger las superficies de madera? Con el Barniz Dura Mais eso es posible. A través de la acción del triple filtro solar, que proporciona mucha más protección y durabilidad, inhibiendo la penetración de los rayos solares. Producto especialmente desarrollado con propiedades hidrófugas y un acabado natural que renueva y realza la belleza de la madera. Garantía de hasta 6 años*.

Producto conforme con la norma ABNT NBR 11702 Tipo 4.3.1.7.

RECOMENDACIONES DE USO

Adecuado para proteger superficies interiores y exteriores como puertas, verjas y ventanas.

PROPIEDADES BÁSICAS

Colores	Natural
Acabado	Brillante e Satinado
Sólidos por Masilla	45% ± 2
Sólidos por volumen	50% ± 2
VOC	456,22 g/L
Peso específico a 25°C	0,89 g/cm ³ (valor aproximado)
Punto de Inflamación	38 °C
Tiempo de almacenamiento	36 meses
Toxicidad	Consulte la FISPQ
Tipo de embalaje	0,9 L, 3,6 L y 18 L

Estas informaciones reflejan nuestro mayor conocimiento al momento de su publicación. Recordamos que el resultado final de la aplicación de los productos depende de factores que están fuera de nuestro control y que corresponden con la preparación de la superficie y los conocimientos técnicos del aplicador. La empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.

INFORMACIÓN PARA APLICACIÓN

Número de manos recomendadas	Madera Nueva: 3 manos Repintado: 1 a 2 manos
Rendimiento teórico:	Hasta 5 m ² acabados/900mL Hasta 20m ² acabados/3,6L Hasta 100m ² acabados/18L Observaciones: pueden variar en función de las condiciones de la superficie.
Dilución:	Listo para usar. Si es necesario, diluir hasta un 10% con Diluyente para Barnices Amazonia.

SECADO

Temperatura	25°C
Al Tacto	2 horas
Manejo/Repintado	12 horas
Final	24 horas

Consideraciones: No pintar en días de lluvia, temperaturas inferiores a 10°C o superiores a 35°C y humedad superior al 80%. La superficie pintada sólo puede lavarse (limpiarse) 30 días después de su aplicación. La superficie pintada debe limpiarse con agua y detergente neutro, una esponja suave o un paño. La limpieza debe ser suave y en toda la superficie pintada para evitar manchas o problemas de remoción de la pintura. No limpie con un paño seco, ya que la superficie podría pulirse.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE - Norma ABNT NBR 13.245

La superficie deberá estar seca, firme y sin polvillo, exenta de contaminantes, tales como: aceites, grasas, polvillos, etc., debidamente aplicada con el fondo recomendado, si es necesario.

Las partes sueltas o mal adheridas deberán ser raspadas y/o cepilladas.

Sobre pintura envejecida lijar superficialmente, dejando la superficie exenta de brillo y eliminar partículas sueltas. Antes de iniciar la pintura, observe las siguientes instrucciones:

Estas informaciones reflejan nuestro mayor conocimiento al momento de su publicación. Recordamos que el resultado final de la aplicación de los productos depende de factores que están fuera de nuestro control y que corresponden con la preparación de la superficie y los conocimientos técnicos del aplicador. La empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.

TIPO DE SUPERFICIE		TRATAMIENTO
MADERA	Nueva/Interna	La superficie debe estar limpia y seca. Después de lijar, quitar el polvo con un paño.
	Nueva/Externa	La superficie debe estar limpia y seca. Lijar y quitar el polvo con un paño.
	Repintado/ya barnizado	Lijar la superficie hasta que desaparezca el brillo. Retirar las piezas sueltas y eliminar el polvo.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Cepillo de cerdas suaves

Pincel

Rodillo de pelo bajo

Rodillo de espuma

Pistola convencional DeVilbiss 502 EX 67 o similar.

Presión en el tanque: 0,5 – 1,5 kgf.

Presión de pulverización: 2,5 - 3,5 kgf/cm² (35 a 50 psi).

No aplicar con humedad relativa superior al 80%.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Antes de comenzar cualquier pintura, siempre preste atención al siguiente procedimiento:

Lijar: lijar la superficie, eliminando las partes sueltas y favoreciendo una mayor adherencia al producto que se aplicará a continuación.

Limpiar: La limpieza debe realizarse con un paño o una escoba para eliminar el polvillo de la superficie y garantizar la adherencia del producto que será aplicado sobre la superficie.

Sellar: El uso de sellador uniformiza la absorción superficial, además de mejorar significativamente el rendimiento del producto a aplicar.

Homogeneizar: la homogeneización es necesario para la mezcla completa de todos los componentes del barniz. Como el producto estará parado en stock, esta operación es indispensable para que las características se mantengan invariables.

Diluir: la dilución debe seguir las instrucciones recomendadas para que el producto pueda ofrecer un excelente desempeño, tal como: cobertura, rendimiento, nivelación y aplicación.

Aplicar: prestar atención siempre a las partes sueltas o mal adheridas del sustrato, en estos casos se deben seguir las recomendaciones de preparación de la superficie.

Estas informaciones reflejan nuestro mayor conocimiento al momento de su publicación. Recordamos que el resultado final de la aplicación de los productos depende de factores que están fuera de nuestro control y que corresponden con la preparación de la superficie y los conocimientos técnicos del aplicador. La empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.

En el caso de recortes, realizar siempre primero el recorte con pincel y luego proceder a la aplicación con el rodillo. La aplicación con rodillo debe ser realizada siguiendo el proceso de: aplicar en M, girando la aplicación en la dirección de W.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Almacenar el producto en ambientes protegidos, ventilados y con temperatura máxima de 40°C.
- El producto al ser aplicado emana vapores que deben ser evitados mediante el uso correcto de EPP, tales como, máscaras y respiradores, manteniendo una buena ventilación durante su aplicación.
- Evitar el contacto con la piel utilizando guantes, anteojos, cremas protectoras, ropa adecuada, etc.
- Mantener alejado de niños y animales.

OBSERVACIONES

* Plazo de garantía: Para activar la garantía es necesario seguir todas las instrucciones de uso y aplicación. No aplicar sobre maderas verdes o resinosas. Aplicar en las 6 caras de la madera, siempre en capas finas, ya que el exceso de producto afectará a su rendimiento. No se garantiza la aparición de grietas derivadas de la contracción o dilatación de la madera. Puede producirse decoloración o pérdida de brillo debido al tipo de madera o a las condiciones climáticas, lo que no compromete su rendimiento y protección. Para conservar el brillo recomendamos realizar un mantenimiento anual aplicando una mano del producto. Anjo Tintas garantiza una garantía de hasta 6 años siempre que se sigan todas las instrucciones de uso y previa presentación de factura.

Para proporcionar y asegurar la calidad de los productos, es imprescindible utilizar nuestro sistema completo de pintura Anjo (fondos, masillas, diluyentes y acabados) siguiendo las instrucciones contenidas en el envase o en el boletín técnico.

No almacenar el producto diluido. No utilizar diferentes lotes para hacer pinturas de continuación, ya que puede haber un cambio en la tonalidad, así como en el acabado.

El rendimiento del producto depende del tipo de superficie y del sistema de pintura a realizarse, del espesor aplicado, método y técnica de aplicación, tipo y rugosidad del sustrato y condiciones ambientales, etc.

Normalmente con 2 o 3 manos se consigue un excelente resultado, sin embargo, dependiendo del tipo de color o del estado de la pared, pueden ser necesarias más manos.

Los valores encontrados para los ensayos de peso específico y secado (con espesor especificado) fueron obtenidos en laboratorio a una temperatura de 25°C. Con temperaturas diferentes de la mencionada, los valores arriba citados tienden a ser diferentes de los especificados.

Estas informaciones reflejan nuestro mayor conocimiento al momento de su publicación. Recordamos que el resultado final de la aplicación de los productos depende de factores que están fuera de nuestro control y que corresponden con la preparación de la superficie y los conocimientos técnicos del aplicador. La empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.

Las instrucciones contenidas en este boletín se basan en nuestra experiencia y conocimiento técnico, sin embargo, algunos factores están fuera de nuestro control como fabricante, por ejemplo: preparación de la superficie, aplicación, condiciones de trabajo, entre otros.

El uso de disolventes diferentes al especificado sin la aprobación previa de Anjo puede afectar el rendimiento del producto y anular la garantía de este.

No nos responsabilizamos por daños materiales y personales causados por el uso incorrecto de las informaciones contenidas en este boletín y de los productos mencionados.

Este boletín está sujeto a alteraciones sin previo aviso.

Estas informaciones reflejan nuestro mayor conocimiento al momento de su publicación. Recordamos que el resultado final de la aplicación de los productos depende de factores que están fuera de nuestro control y que corresponden con la preparación de la superficie y los conocimientos técnicos del aplicador. La empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.