

MASILLA POLIÉSTER LA TROPA

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Adecuado para nivelar o corregir imperfecciones presente en superficies de metales ferrosos, galvanizado, zincado y aluminio. Ideal para reparar pequeños defectos, irregularidades y otras irregularidades, asegurando una superficie lista para la imprimación. Proporciona una aplicación ligera, baja porosidad, alto poder de relleno y excelente lijabilidad.



COMPOSICIÓN BÁSICA

Resina de poliéster, rellenos minerales, aditivos, pigmentos y disolventes.

EMBALAJE DE SUMINISTROS

Disponible en envase de 900g.

VALIDEZ

12 meses.



CATÁLISIS Y/O DILUCIÓN

100 partes en peso de la Masilla Poliéster La Tropa;
2 a 3 partes en peso de Catalizador Para Masilla De Poliéster - Gris (catalizador de peróxido de benzoilo en pasta).

Usa siempre una báscula.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Lija la superficie metálica con papel de lija de grano 40, 80 o 150 para eliminar las imperfecciones y exponer la capa metálica. Después de lijar, limpia a fondo la pieza con la solución desgrasante Anjo, asegurando la eliminación completa de todo el aceite, polvo, corrosión y residuos de humedad, dejando la superficie preparada para los siguientes pasos.



APLICACIÓN

Aplica el producto catalizado con la ayuda de un aplicador (celuloide), en capas finas, ejerciendo una presión moderada para asegurar una mejor adherencia y facilidad de expansión.



SECADO A 25°C

Para lijar: 20 a 40 minutos.

Como es un producto que se cura por reacción química, el tiempo de secado puede variar según la temperatura y la humedad del entorno.



LIJADO

Tras secarse, realiza lijado con papel de lija seco, comenzando con granos más gruesos (lija 120 - 150) y terminando con granos más finos (papel de lija 220 - 320), para obtener un acabado uniforme y adecuado.

Debido a la facilidad y suavidad de lijar, se recomienda precaución con el papel de lija

grueso para evitar extracción excesiva de producto.

Debido a que tiene baja porosidad, el producto requiere menos capas de imprimación en el relleno.

RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD

Almacena el producto en ambientes protegidos y ventilados con una temperatura máxima de 40°C.

Cuando se aplica, el producto emite vapores que deben evitarse con el uso correcto de EPI, como mascarillas y respiradores, manteniendo una buena ventilación durante la aplicación.

Evita el contacto con la piel usando guantes, gafas, ropa adecuada, cremas protectoras, etc.

Evita el contacto con niños y animales.

NOTAS

Para proporcionar y garantizar la calidad de los productos, es esencial utilizar el sistema completo de pintura Anjo, siguiendo las instrucciones incluidas en el embalaje o en el boletín técnico de cada producto.

No apliques con una humedad superior al 80%.

No almacenes el producto curado y diluido.

Limpia el equipo inmediatamente después de usarlo.

Purga la línea de aire para eliminar la humedad y los residuos.

El rendimiento del producto depende del tipo de superficie y del sistema de pintura que se va a realizar, el grosor aplicado, el método y técnica de aplicación, el tipo y rugosidad del sustrato y las condiciones ambientales, etc.

Las instrucciones contenidas en este boletín se basan en nuestra experiencia y conocimientos técnicos; sin embargo, algunos factores son independientes de nuestro control como fabricante, como: preparación de la superficie, aplicación, condiciones de trabajo, etc.

Este Boletín Técnico puede cambiar sin previo aviso.

OTRA INFORMACIÓN

La hoja de datos de seguridad de este químico peligroso puede obtenerse a través de la página web: www.anjo.com.br TELÉFONO DE EMERGENCIA: (CIATox/SC) Centro de Información y Asistencia Toxicológica de Santa Catarina 0800 643 5252 o (48) 3461-8000 o (48) 3461-8049. Consulta el Boletín Técnico de este producto en nuestra página web: www.anjo.com.br o a través del SAC.

**INDUSTRIA
BRASILEÑA**
www.anjo.com.br

Fabricado por **ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA.** AC Rio Maina, 1165 - Vila Macarini Criciúma - SC - 88818-800 Tel +55 48 3461-8000. CNPJ 02.921.346/0001-58 Insc. Estimado en 253.852.110 Químico responsable: Elton da Silva CRQ/SC 13302643 - 13ª Región.

Visite
  
/anjo tintas



SAC
Serviço de
Atendimento ao
Consumidor
0800 48 77777
sac@anjo.com.br