

PEGAMENTO PLÁSTICO PODIUM ONE

RECOMENDACIONES DE USO

Indicado para nivelar o corregir imperfecciones en superficies metálicas automotrices, maquinaria y equipos, mármol y granito. Posee una aplicación suave y un buen lijado.

Composición Química Resina poliéster, cargas minerales, aditivos, pigmentos y disolventes.

INFORMACIÓN PARA APLICACIÓN

Catálisis y/o Dilución 100 partes en peso de Pegamento Plástico Podium One.
20 a 30 gotas de catalizador para Pegamento Plástico Serie Especial / Special Light / Podium One.

Aplicación Mezclar bien el pegamento con el catalizador y aplicarlo con un aplicador. No colocar la mezcla ya preparada en la lata nuevamente.

Estas informaciones reflejan nuestro mayor conocimiento al momento de su publicación. Recordamos que el resultado final de la aplicación de los productos depende de factores que están fuera de nuestro control y que corresponden con la preparación de la superficie y los conocimientos técnicos del aplicador. La empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.

SECADO

Secado para lijado entre 1 a 2 horas. Lijar con lija 60, 80 y 150.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Lijar la superficie con lija 24 o 36, para eliminar el óxido y los restos de pintura descascarillada, o se puede utilizar Removedor Pastoso Anjo. Limpiar con solución Desengrasante Anjo, para eliminar suciedad, aceites, grasas y residuos en general. En el caso de piezas con chapa expuesta es recomendable utilizar Wash Primer Anjo.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Almacenar el producto en ambientes protegidos, ventilados y con temperatura máxima de 40°C.
- Producto inflamable, mantener alejado de chispas y fuentes de ignición, no fumar en el sitio de aplicación.
- El producto al ser aplicado emana vapores que deben ser evitados mediante el uso correcto de EPP, tales como máscaras y respiradores, manteniendo una buena ventilación durante su aplicación.
- Evitar el contacto con la piel utilizando guantes, anteojos, ropas adecuadas, cremas protectoras, etc.
- Mantener alejado de niños y animales.

OBSERVACIONES

El rendimiento práctico de este producto varía de acuerdo con el espesor aplicado, el método y técnica de aplicación, tipo y rugosidad del sustrato y condiciones ambientales, entre otros factores.

Las instrucciones contenidas en este boletín se basan en nuestra experiencia y conocimiento técnico, sin embargo, algunos factores están fuera de nuestro control como fabricante, por ejemplo: preparación de la superficie, aplicación, condiciones de trabajo, entre otros.

No nos responsabilizamos por daños materiales y personales causados por el uso incorrecto de las informaciones y de los productos contenidos en este boletín.

Este boletín está sujeto a alteraciones sin previo aviso.