

## Pintura Acrílica Standard Arquitectura Mate

Es una pintura acrílica de olor suave, alta cobertura, buen desempeño, baja salpicadura, secado rápido y fácil aplicación.

Producto conforme con la norma ABNT NBR 15079-1 y 11702 tipo 4.5.2

### RECOMENDACIONES DE USO

Indicada para la protección y decoración de superficies externas e internas de enfoscado, hormigón, yeso, masilla acrílica, masa corrida, texturas y fibrocemento.

### PROPIEDADES BÁSICAS

<b>Colores</b>	31 colores de línea y 884 en el Sistema Acuarelas
<b>Acabado</b>	Mate
<b>Sólidos por Masilla</b>	33,4% ± 2
<b>Sólidos por volumen</b>	28,3% ± 2
<b>VOC</b>	3,54 g/L
<b>Peso específico a 25°C</b>	1,18 g/cm <sup>3</sup> (valor aproximado)
<b>pH</b>	8,8 – 9,5
<b>Punto de Inflamación</b>	No aplica
<b>Tiempo de almacenamiento</b>	24 meses
<b>Toxicidad</b>	Consulte la FISPQ
<b>Tipo de embalaje</b>	3,6L, 18L

Estas informaciones reflejan nuestro mayor conocimiento al momento de su publicación. Recordamos que el resultado final de la aplicación de los productos depende de factores que están fuera de nuestro control y que corresponden con la preparación de la superficie y los conocimientos técnicos del aplicador. La empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.

## INFORMACIÓN PARA APLICACIÓN

<b>Número de capas recomendadas</b>	2 a 3 manos
<b>Espesor por capa:</b>	Espesor de película húmeda - 80 a 110 µm Espesor de película seca - 30 - 45 µm
<b>Rendimiento teórico:</b>	18 m <sup>2</sup> acabado/3,6L 90 m <sup>2</sup> acabado/18L
	Observación: Para productos del Sistema Tintométrico Acuarelas considerar el rendimiento proporcional de hasta 5 m <sup>2</sup> /L. Puede variar dependiendo de las condiciones de la superficie.
<b>Dilución:</b>	Para rodillo y pincel, diluir 15% – 20% con agua potable. Para pistola diluir 20% - 30% con agua potable.

## SECADO

<b>Temperatura</b>	<b>25°C</b>
Al Tacto	2 horas
Manejo/Repintado	4 horas
Final	12 horas

**Consideraciones:** No pintar en días de lluvia, temperaturas inferiores a 10°C o superiores a 35°C y humedad superior al 80%. La superficie pintada sólo puede lavarse (limpiarse) 30 días después de su aplicación. La superficie pintada debe limpiarse con agua y detergente neutro, una esponja suave o un paño. La limpieza debe ser suave y en toda la superficie pintada para evitar manchas o problemas de remoción de la pintura. No limpie con un paño seco, ya que la superficie podría pulirse. La decoloración puede ocurrir en algunos colores, dependiendo de la combinación de pigmentos utilizados, sin embargo, sin causar ningún problema a la integridad de la película de pintura. Las gotas de agua y la lluvia pueden manchar la pared hasta 30 días después de la pintura. Si esto sucede, lave inmediatamente la pared con agua limpia.

Estas informaciones reflejan nuestro mayor conocimiento al momento de su publicación. Recordamos que el resultado final de la aplicación de los productos depende de factores que están fuera de nuestro control y que corresponden con la preparación de la superficie y los conocimientos técnicos del aplicador. La empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE - Norma ABNT NBR 13.245

La superficie deberá estar seca, firme y sin polvillo, exenta de contaminantes, tales como: aceites, grasas, polvillos, etc., debidamente aplicada con el fondo recomendado.

Las partes sueltas o mal adheridas deberán ser raspadas y/o cepilladas.

Sobre pintura envejecida lijar superficialmente, dejando la superficie exenta de brillo y eliminar partículas sueltas. Antes de iniciar la pintura, observe las siguientes instrucciones:

TIPO DE SUPERFICIE	TRATAMIENTO
Enfoscado nuevo	Esperar secado y curado (mínimo 28 días). Aplicar Sellador Acrílico Pigmentado Anjo.
Hormigón nuevo	Esperar secado y curado (mínimo 28 días). Aplicar Fondo Preparador de Paredes Anjo (ver dilución del producto).
Yeso, fibrocemento	Aplicar Fondo Preparador de Paredes Anjo (ver dilución del producto).
Enfoscado débil	Esperar secado y curado (mínimo 28 días). Aplicar Fondo Preparador de Paredes Anjo (ver dilución del producto).
Imperfecciones superficiales	Corregir con Masilla Acrílica Anjo (superficies externas e internas) y Masilla Para Interiores Anjo (superficies internas) seguido de una mano de Fondo Preparador de Paredes Anjo (ver dilución del producto).
Superficies encaladas o con partículas sueltas o mal adheridas	Raspar y/o cepillar la superficie eliminando las partes sueltas. Aplicar Fondo Preparador de Paredes Anjo (ver dilución del producto).
Manchas de grasa	Lavar con agua y detergente, enjuagar y esperar a que se seque.
Partes mohosas	Lavar con lejía y agua en proporción 1:1, enjuagar y esperar a que se seque.

## MÉTODO DE APLICACIÓN

Brocha/Pincel – Retoques y otros acabados donde el rodillo no llega.

Rodillo de lana de cordero - pelo corto (requiere de capas adicionales para alcanzar el espesor deseado)

Estas informaciones reflejan nuestro mayor conocimiento al momento de su publicación. Recordamos que el resultado final de la aplicación de los productos depende de factores que están fuera de nuestro control y que corresponden con la preparación de la superficie y los conocimientos técnicos del aplicador. La empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.

Rodillo de lana sintética antigoteo – 10 mm.  
Pistola convencional DeVilbiss 502 EX 67 o similar.  
Presión en el tanque: 0,5 – 1,5 kgf.  
Presión de pulverización: 2,5 - 3,5 kgf/cm<sup>2</sup> (35 a 50 psi).  
No aplicar con humedad relativa superior al 80%.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Antes de comenzar cualquier pintura, siempre preste atención al siguiente procedimiento:

**Lijar:** lijar la superficie, eliminando las partes sueltas y favoreciendo una mayor adherencia al producto que se aplicará a continuación.

**Limpiar:** La limpieza debe realizarse con un paño o una escoba para eliminar el polvillo de la superficie y garantizar la adherencia del producto que será aplicado sobre la superficie.

**Sellar:** El uso de fondos uniformiza la absorción superficial, además de mejorar significativamente el rendimiento del producto a aplicar.

**Homogeneizar:** la homogeneización es necesaria para la mezcla completa de todos los componentes, así como la dispersión de los pigmentos. Como el producto estará parado en stock, esta operación es indispensable para que las características se mantengan invariables.

**Diluir:** la dilución debe seguir las instrucciones recomendadas para que el producto pueda ofrecer un excelente desempeño, tal como: cobertura, rendimiento, nivelación y aplicación.

**Aplicar:** prestar atención siempre a las partes sueltas o mal adheridas del sustrato, en estos casos se deben seguir las recomendaciones de preparación de la superficie.

En el caso de recortes, realizar siempre primero el recorte con pincel y luego proceder a la aplicación con el rodillo. La aplicación con rodillo debe ser realizada siguiendo el proceso de: aplicar en M, girando la aplicación en la dirección de W.

## FONDOS RECOMENDADOS

Fondo preparador de paredes

Sellador acrílico pigmentado

Masilla Acrílica; Textura Lisa Hidrorrepelente;

Masilla para Interiores; Masilla Para Interior Super Leve G2

Consultar por otras opciones con nuestro Departamento Técnico

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Almacenar el producto en ambientes protegidos, ventilados y con temperatura máxima de 40°C.
- El producto al ser aplicado emana vapores que deben ser evitados mediante el uso correcto de EPP, tales como, máscaras y respiradores, manteniendo una buena ventilación durante su aplicación.

Estas informaciones reflejan nuestro mayor conocimiento al momento de su publicación. Recordamos que el resultado final de la aplicación de los productos depende de factores que están fuera de nuestro control y que corresponden con la preparación de la superficie y los conocimientos técnicos del aplicador. La empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.

- Evitar el contacto con la piel utilizando guantes, anteojos, cremas protectoras, ropa adecuada, etc.
- Mantener alejado de niños y animales.

## **OBSERVACIONES**

Para proporcionar y asegurar la calidad de los productos, es imprescindible utilizar nuestro sistema completo de pintura Anjo (fondos, masillas, diluyentes y acabados) siguiendo las instrucciones contenidas en el envase o en el boletín técnico.

No almacenar el producto diluido. No utilizar diferentes lotes para hacer pinturas de continuación, ya que puede haber un cambio en la tonalidad, así como en el acabado.

El rendimiento del producto depende del tipo de superficie y del sistema de pintura a realizarse, del espesor aplicado, método y técnica de aplicación, tipo y rugosidad del sustrato y condiciones ambientales, etc.

Normalmente con 2 o 3 manos se consigue un excelente resultado, sin embargo, dependiendo del tipo de color o del estado de la pared, pueden ser necesarias más manos.

Los valores encontrados para los ensayos de peso específico y secado (con espesor especificado) fueron obtenidos en laboratorio a una temperatura de 25°C. Con temperaturas diferentes de la mencionada, los valores arriba citados tienden a ser diferentes de los especificados.

Las instrucciones contenidas en este boletín se basan en nuestra experiencia y conocimiento técnico, sin embargo, algunos factores están fuera de nuestro control como fabricante, por ejemplo: preparación de la superficie, aplicación, condiciones de trabajo, entre otros.

El uso de disolventes diferentes al especificado sin la aprobación previa de Anjo puede afectar el rendimiento del producto y anular la garantía de este.

No nos responsabilizamos por daños materiales y personales causados por el uso incorrecto de las informaciones contenidas en este boletín y de los productos mencionados.

Este boletín está sujeto a alteraciones sin previo aviso.

Estas informaciones reflejan nuestro mayor conocimiento al momento de su publicación. Recordamos que el resultado final de la aplicación de los productos depende de factores que están fuera de nuestro control y que corresponden con la preparación de la superficie y los conocimientos técnicos del aplicador. La empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.