

**DESCRIPCIÓN
PRODUCTO**

Catalizador utilizado junto con la pintura para pisos blindada con grafeno PU para mejorar la resistencia mecánica y química del sistema, asegurando la durabilidad y un rendimiento superior de la superficie.


**SISTEMA
CLASIFICACIÓN
UTILIZADO**

Norma ABNT-NBR 14725-2. Sistema Globalmente Armonizado para la Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, ONU.

PROPIEDADES BÁSICAS	Vida útil de la mezcla	Sólidos por masa	Sólidos por volumen	TÚ	Peso específico a 25°C
	Hasta 4 horas	75%±2	70%±2	233 g/L	1,07 g/cm ³
	Punto de inflamabilidad	Validez	Toxicidad	Tipo de embalaje	Catálisis
	23°C	12 meses	Ver SDS	0,4 L y 2,5 L	2 partes del componente A y 1 parte del componente B

CONSIDERACIONES

Si se supera el límite máximo indicado para el repintado, será necesario lijar la superficie. Condición de humedad relativa: 55 a 80%. La vida útil de la mezcla varía con la temperatura (altas temperaturas – baja vida útil, bajas temperaturas alta vida útil), por lo que recomendamos mantener el material catalizado en ambientes cubiertos evitando la luz solar directa sobre el producto. Cuando esto no sea posible, preste atención a la cantidad curada, reduciendo el volumen preparado tanto como pueda. Al tratarse de un producto curado por reacción química, es normal que su curado se retrase a bajas temperaturas. Se debe garantizar una temperatura mínima de 15 °C durante su curado. No limpie con un paño seco o material abrasivo, ya que puede formarse una capa superficial.

**RESISTENCIA AL
CALOR SECO**

Continuo 90°C / Discontinuo 120°C. Los recubrimientos orgánicos pueden sufrir cambios de color, brillo y adherencia cuando se exponen a temperaturas superiores a 60 °C.

**OTRA
INFORMACIÓN**

La hoja de datos de seguridad de este producto químico peligroso se puede obtener a través del sitio web: www.anjo.com.br
TELÉFONO DE EMERGENCIA: (CIATox/SC) Centro de Información y Asistencia Toxicológica de Santa Catarina **0800 643 5252** o **(48) 3461-8000** o **(48) 3461-8049**. Consulte el Boletín Técnico de este producto en nuestra página web: www.anjo.com.br o a través del **SAC**.

**INDUSTRIA
BRASILEÑA
www.anjo.com.br**

Fabricado por **ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA.** AC Rio Maina, 1165 - Vila MacariniCriciúma - SC - 88818-800 Tel +55 48 3461-8000. CNPJ 02.921.346/0001-58 Insc. Est. 253.852.110 Químico a cargo: Elton da Silva CRQ/SC 13302643 - 13ª Región

Esta información representa lo mejor de nuestro conocimiento en el momento de su publicación. Le recordamos que el buen resultado de la aplicación de los productos depende de factores ajenos a nuestro control y que conciernen a la preparación de la superficie y al conocimiento técnico del aplicador. La empresa se reserva el derecho de cambiar estas especificaciones sin previo aviso.

Visite
  
/anjotintas

The logo for ANJO TINTAS features the word "ANJO" in a large, bold, red sans-serif font. A stylized yellow and orange brushstroke underline is positioned beneath the "A" and "N". Below "ANJO", the word "TINTAS" is written in a smaller, red, all-caps sans-serif font.

SAC
Serviço de
Atendimento ao
Consumidor
0800 48 7777
sac@anjo.com.br

Revisado: septiembre de 2025

