



2000 MATEANTE UNIVERSAL

Descripción de uso:

Indicado para reducción de brillo en los productos de las líneas de Anjo:

- ❖ Esmalte Sintético
- ❖ Laca NC Anjo
- ❖ Barniz PU HS
- ❖ Barniz PU MS
- ❖ Barniz PU Fast
- ❖ Anjodur Poliuretano
- ❖ Anjomix Poliuretano

Composición:

Cargas minerales, disolventes y aditivos.

Embalaje suministrado:

Disponible en envase de 900ml.

Validez:

60 meses.

Informaciones básicas:

- ❖ El componente al que se añadirá el 2000 MATEANTE UNIVERSAL debe estar bien homogeneizado antes de mezclar.
- ❖ Luego de la adición de 2000 MATEANTE UNIVERSAL, se debe volver a homogeneizar muy bien la mezcla.
- ❖ Se debe añadir 2000 MATEANTE UNIVERSAL antes de la catálisis y/o dilución del producto, y luego, sólo la catálisis y homogeneizar correctamente.
- ❖ La catálisis debe considerar siempre el componente A únicamente (pintura o barniz) sin 2000 MATEANTE UNIVERSAL.
- ❖ El Thinner debe ser el último producto que se agregue a la mezcla. El 2000 MATEANTE UNIVERSAL proporciona una importante reducción de la viscosidad, por lo que se debe evaluar la densidad antes de añadir el thinner para evitar la excesiva reducción de esta, imposibilitando la aplicación.

Volumen para añadir de 2000 MATEANTE UNIVERSAL en relación con la pintura o barniz, según el brillo deseado:

Product o	Semi Brillo	Mate
Barniz PU HS Anjo	30%	60%
Barniz PU Fast Anjo	20%	50%
Barniz MS Anjo PU	20%	40%
Laca NC Anjo	10%	20%
Pintura PU Anjo (TP o MX)	30%	60%
Esmalte Sintético Anjo	15%	30%

Preparación de la superficie:

Consultar el boletín técnico del producto a utilizar.

Aplicación:

Consultar el boletín técnico del producto a utilizar.

Secado:

Consultar el boletín técnico del producto a utilizar.

Recomendaciones de seguridad:

Antes de utilizar el producto es indispensable una lectura cuidadosa de todas las informaciones contenidas en su ficha de informaciones de seguridad de productos químicos (FISPQ), disponible en nuestra página web o solicite directamente a nuestro SAC (0800 487 777).

La preparación de la superficie, manipulación y uso de pinturas durante el pintado y secado, por tratarse de productos inflamables, debe realizarse en lugares ventilados, alejados de llamas, chispas o calor excesivo, utilizando los equipos de protección personal (EPP) adecuados para la etapa a realizar. El contacto con la piel puede causar irritación.

En caso de ingesta, no inducir el vómito. En caso de contacto con los ojos, lavarlos abundantemente con agua. En cualquiera de los casos, consultar con un médico inmediatamente.

No fumar en el área de trabajo.

Verificar que las instalaciones eléctricas estén en perfectas condiciones y no provoquen chispas. No utilizar diluyente para limpiar la piel, manos u otras partes del cuerpo. Para la limpieza de manos utilizar alcohol, luego lavar con agua y productos de limpieza adecuados.

En caso de incendio, usar extintores de CO₂ o de polvo químico. No se recomienda el uso de agua para extinguir el fuego producido por la quema de pinturas.

El almacenamiento de pinturas y diluyentes debe ser realizado en lugares ventilados y protegidos de la intemperie. La temperatura puede variar entre 10 a 40°C.

Si se presentan síntomas de intoxicación por inhalación de vapores químicos, la persona intoxicada debe ser trasladada inmediatamente del lugar de trabajo hacia áreas ventiladas.

ventilados.

En caso de desmayo, llamar inmediatamente a un médico.

Producto destinado al uso y manipulación por profesionales vinculados al área de pintura.

La aplicación y uso de este producto deberá ser realizada en conformidad con todas las normas y reglamentos Nacionales de Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

Si es necesario retirar la pintura ya aplicada y endurecida del sustrato, el operario y las personas del mismo entorno deberán utilizar equipos de protección personal (EPP) adecuados según se indica en la ficha de información de seguridad (FISPQ).

Observaciones:

El rendimiento práctico de este producto varía de acuerdo con el espesor aplicado, el método y técnica de aplicación, tipo y rugosidad del sustrato y condiciones ambientales, entre otros factores.

Los valores encontrados para los ensayos de secado fueron obtenidos en laboratorio a una temperatura de 25°C y 60% de humedad relativa. En temperaturas diferentes a las mencionadas anteriormente, los valores establecidos anteriormente tienden a ser diferentes a los especificados.

Las instrucciones contenidas en este boletín se basan en nuestra experiencia y conocimiento técnico, sin embargo, algunos factores están fuera de nuestro control como fabricante, por ejemplo: preparación de la superficie, aplicación, condiciones de trabajo, entre otros.

El uso de Thinner y Catalizador diferente al especificado sin la aprobación previa de Anjo puede afectar el rendimiento del producto y anular la garantía de este.

No nos responsabilizamos por daños materiales y personales causados por el uso incorrecto de las informaciones y de los productos contenidos en este boletín.

Este boletín está sujeto a alteraciones sin previo aviso.