

PRIMER UV LED THUNDER

El fondo UV LED fue desarrollado con tecnología THUNDER - Tecnología de secado inmediato. Esta línea fue desarrollada con el objetivo de facilitar y perfeccionar la reparación automotriz, disminuyendo drásticamente el tiempo de trabajo y garantizando productividad. El Fondo UV LED es un producto monocomponente, con un alto contenido de sólidos que proporciona un excelente rendimiento. El curado se realiza únicamente luego de la emisión de luz UV LED. En este sistema de pintura, se utiliza la cantidad necesaria para la reparación, evitando el desperdicio de producto.

RECOMENDACIONES DE USO

Indicación	Producto indicado para la corrección en superficies destinadas a la pintura automotriz.
-------------------	---

Composición Química	Oligómeros y monómeros acrilados, cargas minerales y aditivos.
----------------------------	--

INFORMACIÓN PARA APLICACIÓN

Catálisis y/o Dilución	Listo para usar
-------------------------------	-----------------

Preparación de la superficie	Lijar el área a pintar. Limpiar con solución Desengrasante Anjo, para eliminar suciedad, aceites, grasas y residuos en general.
-------------------------------------	---

Estas informaciones reflejan nuestro mayor conocimiento al momento de su publicación. Recordamos que el resultado final de la aplicación de los productos depende de factores que están fuera de nuestro control y que corresponden con la preparación de la superficie y los conocimientos técnicos del aplicador. La empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.

Aplicación

Homogeneizar bien la muestra antes de utilizar. Aplicar 1 mano con capa de 70µm.

SECADO

Luego de la aplicación, aguardar 1 minuto para estabilización del producto. A continuación, utilizar el equipamiento de secado con luz LED 395 a 405nm. Se recomienda mantener 5 cm de distancia de la pieza durante el secado.

Observaciones:

- El secado del producto está directamente relacionado con la potencia óptica del equipo. Se recomienda utilizar un equipo con potencia mínima requerida de 0,5W/cm². Para esta potencia, se recomienda 1 minuto de exposición de la luz sobre el área aplicada.
- El tiempo de secado puede aumentar si el área aplicada es mayor que el área de incidencia de la luz.

LIJADO

Lijar con lija 320 y finalizar el acabado con lija 600.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Almacenar el producto en ambientes protegidos, ventilados y con temperatura máxima de 25°C.
- Este producto no puede quedar expuesto a fuentes de radiación de luz, se debe mantener en el envase cerrado durante su uso.
- Producto inflamable, mantener alejado de chispas y fuentes de ignición, no fumar en el sitio de aplicación - Todos los cuidados de seguridad deben ser aplicados a través del uso correcto de EPP, como máscaras y respiradores, manteniendo una buena ventilación durante su aplicación.
- Evitar el contacto con la piel utilizando guantes, anteojos, ropas adecuadas, cremas protectoras, etc.
- Mantener alejado de niños y animales.

Estas informaciones reflejan nuestro mayor conocimiento al momento de su publicación. Recordamos que el resultado final de la aplicación de los productos depende de factores que están fuera de nuestro control y que corresponden con la preparación de la superficie y los conocimientos técnicos del aplicador. La empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.

OBSERVACIONES

El rendimiento práctico de este producto varía de acuerdo con el espesor aplicado, el método y técnica de aplicación, tipo y rugosidad del sustrato y condiciones ambientales, entre otros factores.

Las instrucciones contenidas en este boletín se basan en nuestra experiencia y conocimiento técnico, sin embargo, algunos factores están fuera de nuestro control como fabricante, por ejemplo: preparación de la superficie, aplicación, condiciones de trabajo, entre otros.

Indicamos una especificación mínima para el equipo de secado para el desempeño adecuado del producto. El uso de equipos no indicados o especificados para curado UV LED puede comprometer el proceso de secado y el desempeño del producto, por lo tanto, la empresa está exenta de cualquier carga.

No nos responsabilizamos por daños materiales y personales causados por el uso incorrecto de las informaciones y de los productos contenidos en este boletín. Este boletín está sujeto a alteraciones sin previo aviso.

Estas informaciones reflejan nuestro mayor conocimiento al momento de su publicación. Recordamos que el resultado final de la aplicación de los productos depende de factores que están fuera de nuestro control y que corresponden con la preparación de la superficie y los conocimientos técnicos del aplicador. La empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.