BOLETIM TÉCNICO

REV. AGOSTO DE 2026

PRIMER UNIVERSAL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Indicado para preparação de superfícies metálicas automotivas. Tem como função nivelar, isolar e corrigir pequenas imperfeições, preparando a superfície para a aplicação da tinta de acabamento. O Primer Universal Branco, pode ser utilizado para corrigir pequenos poros e como fundo nivelador em madeiras.

Disponível nas cores branca e cinza.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Resinas alquídicas, nitrocelulose, cargas minerais, aditivos, pigmentos e solventes.

EMBALAGENS DE FORNECIMENTO

Primer Universal Branco: disponível nas embalagens de 900 mL e 3,6 L.

Primer Universal Cinza: disponível nas embalagens de 900 mL, 3,6 L e 18 L.

VALIDADE

24 meses.

CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO

100 partes em volume do Primer Universal;
80 a 100% em volume do Thinner 2900.

Utilizar sempre a Régua de Catálise Anjo.

Ao utilizar régua de catálise, certifique-se de que o recipiente resista quimicamente com o produto e possua paredes laterais retas.

Recipientes com paredes irregulares podem alterar o volume dos componentes a serem dosados, ocasionando falta ou excesso na dosagem e prejudicando a performance da aplicação.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Lixar a superfície para remover imperfeições e partes soltas. Após o lixamento, limpar completamente a peça com a Solução Desengraxante Anjo, garantindo a remoção total de resíduos de oleosidade.

Em caso de aplicação em cima de Cola Plástica, recomendamos aplicar Massa Rápida Plus Anjo antes da aplicação do Primer.

Superfícies metálicas: Recomenda-se aplicar o Wash Primer Anjo antes da aplicação do primer nas partes onde o metal estiver exposto, garantindo melhor adesão e proteção anticorrosiva.

APLICAÇÃO	Aplicar com pistola com bico de 1,8 mm a 2,0 mm, utilizando pressão entre 40 e 50 lb/pol^2. Recomenda-se aplicar de 2 a 3 passadas, com intervalo de 3 a 5 minutos entre cada uma.
SECAGEM A 25°C	Lixamento: 2 horas Em estufa a 60°C para lixamento: 30 minutos
LIXAMENTO	Superfícies metálicas: Para um acabamento uniforme, lixar o primer com lixas a seco ou lixas d'água grão 400. Superfícies de madeira: Para um acabamento uniforme, lixar o primer com lixas para madeira grão 320-360.
RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA	Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40ºC. Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPIs, como máscaras e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação. Evitar contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc. Manter longe do contato de crianças e animais.
OBSERVAÇÕES	Para proporcionar e assegurar a qualidade dos produtos é fundamental utilizar o sistema de pintura completo Anjo, seguindo as instruções contidas na embalagem ou no boletim técnico de cada produto. Não aplicar com umidade superior a 80%. Não guardar o produto catalisado e diluído. Limpar o equipamento imediatamente após o uso. Efetuar a purga da linha de ar para eliminar umidade e resíduos. O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais etc. As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho etc. Este Boletim Técnico está sujeito a alterações, sem aviso prévio.
OUTRAS INFORMAÇÕES	A Ficha de Dados de Segurança deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio do site: www.anjo.com.br TELEFONE DE EMERGÊNCIA: (CIATox/SC) Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina 0800 643 5252 ou +55 (48) 3461-8000 ou +55 (48) 3461-8049. Consulte o Boletim Técnico deste produto em nosso site: www.anjo.com.br ou através do SAC.
INDÚSTRIA BRASILEIRA **www.anjo.com.br**	Fabricado por **ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA.** AC Rio Maina, 1165 - Vila Macarini Criciúma - SC - 88818-800 Tel +55 (48) 3461-8000. CNPJ 02.921.346/0001-58 Insc. Est. 253.852.110 Químico Responsável: Elton da Silva CRQ/SC 13302643 - 13ª Região.