

PRIMER SINTÉTICO CROMATO DE ZINCO VERDE FOSCO**DESCRIÇÃO
DO PRODUTO**

Indicado como fundo preparador e anticorrosivo em superfícies metálicas em geral, para receber aplicação do Esmalte Sintético ER/Plus.

**COMPOSIÇÃO
BÁSICA**

Resinas alquídicas, cargas minerais, aditivos, pigmentos e solventes.

**EMBALAGENS DE
FORNECIMENTO**

Disponível na embalagem de 3,6 L.

VALIDADE

36 meses.

**CATÁLISE
E/OU
DILUIÇÃO**

100 partes em volume do Primer Sintético Cromato de Zinco Verde Fosco;
15 a 20% partes em volume do Thinner 2700 ou Thinner Ecoeficiente 2750.

Recipientes com paredes irregulares podem alterar o volume dos componentes a serem dosados, ocasionando falta ou excesso na dosagem e prejudicando a performance da aplicação.

**PREPARO DA
SUPERFÍCIE**

Lixar a superfície para remover imperfeições e partes soltas. Após o lixamento, limpar completamente a peça com a Solução Desengraxante Anjo, garantindo a remoção total de resíduos de oleosidade.

Em superfícies de alumínio, zinco e galvanizado é necessário antes da aplicação o uso de Wash Primer Anjo ou GalvPró - Fundo para Galvanizado Anjo.

**APLICAÇÃO**

Aplicar com pistola com bico de 1,8 mm a 2,0 mm, utilizando pressão entre 40 e 50 lb/pol².

Recomenda-se aplicar de 2 a 3 passadas, com intervalo de 10 a 15 minutos entre cada uma.

**SECAGEM
A 25°C**

Manuseio: 8 horas
Lixamento: 72 horas

O tempo de secagem pode variar conforme a temperatura e a umidade do ambiente.

**RECOMENDAÇÃO
DE SEGURANÇA**

Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40°C.

Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPIs, como máscaras e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação. Evitar contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc.

Manter longe do contato de crianças e animais.

OBSERVAÇÕES

Para proporcionar e assegurar a qualidade dos produtos é fundamental utilizar o sistema de pintura completo Anjo, seguindo as instruções contidas na embalagem ou no boletim técnico de cada produto.

Não aplicar com umidade superior a 80%.

Não guardar o produto catalisado e diluído.

Limpar o equipamento imediatamente após o uso.

Efetuar a purga da linha de ar para eliminar umidade e resíduos.

O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais etc.

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho etc.

Este Boletim Técnico está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

**OUTRAS
INFORMAÇÕES**

A Ficha de Dados de Segurança deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio do site: www.anjo.com.br TELEFONE DE EMERGÊNCIA: (CIATox/SC) Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina 0800 643 5252 ou +55 (48) 3461-8000 ou +55 (48) 3461-8049. Consulte o Boletim Técnico deste produto em nosso site: www.anjo.com.br ou através do SAC.

**INDÚSTRIA
BRASILEIRA**
www.anjo.com.br

Fabricado por **ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA.** AC Rio Maina, 1165 - Vila Macarini Criciúma - SC - 88818-800 Tel +55 (48) 3461-8000. CNPJ 02.921.346/0001-58 Insc. Est. 253.852.110 Químico Responsável: Elton da Silva CRQ/SC 13302643 - 13ª Região.

Visite

