VERNIZ PU CARBON HS 2:1

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Verniz poliuretano acrílico bicomponente indicado para utilização sobre Anjodur Poliéster e Anjomix Poliéster para pintura geral, parcial ou retoques em veículos automotivos. Possui ótima resistência ao intemperismo, solidez e ótima retenção de brilho. O Verniz corresponde ao Componente A da mistura.
COMPOSIÇÃO BÁSICA	Resina acrílica, aditivos e solventes.
EMBALAGENS DE FORNECIMENTO	Disponível nas embalagens de 900 mL e 5 L.
VALIDADE	60 meses.
CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO	2 partes em volume do Verniz PU Carbon HS 2:1; 1 parte em volume do Catalisador para Verniz PU Carbon HS 2:1 CT0200; Adicionar de 10% a 20% de Thinner PU Carbon em volume em relação ao volume do Verniz, de acordo com a temperatura do ambiente: Temperaturas até 30°C, utilizar o TH5003; Temperaturas acima de 30°C: utilizar o TH5004. Utilizar sempre a Régua de Catálise Anjo ou a Tabela de Catálise Anjo. Se for utilizar régua de catálise, certifique-se de que o recipiente resista quimicamente com o produto e possua paredes laterais retas. Recipientes com paredes irregulares podem alterar o volume dos componentes a serem dosados, ocasionando falta ou excesso na dosagem e prejudicando a performance da aplicação.
PREPARO DA SUPERFÍCIE	Se necessário, realizar a preparação da superfície utilizando os produtos da linha Anjo e consultar os boletins técnicos dos produtos a serem aplicados. Limpar a peça com a Solução Desengraxante Anjo, garantindo a completa remoção de resíduos de oleosidade. Caso sejam observados pontos de sujeira na tinta, recomenda-se realizar o lixamento da superfície com lixas de grão 1000 a 1200, antes de aplicar o verniz. Utilizar um pano pega poeira antes da aplicação do verniz.

APLICAÇÃO	Antes de iniciar a aplicação, certificar-se de que os equipamentos e seus componentes estejam limpos e isentos de contaminação. Utilizar pistola com bico de 1,2 mm a 1,4 mm, com pressão de ar entre 40 e 50 lb/pol^2. Aplicar de 2 a 4 passadas, respeitando um intervalo de 5 a 10 minutos entre cada passada.
SECAGEM A 25°C	Livre de pó: 10 minutos Manuseio: 4 a 5 horas Polimento: 16 horas Em estufa a 60°C: 30 a 45 minutos Por se tratar de um produto que cura por reação química, o tempo de secagem pode variar conforme a temperatura e a umidade do ambiente. Após secagem completa, recomenda-se realizar o polimento.
RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA	Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40ºC. Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPIs, como máscaras e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação. Evitar contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc. Manter longe do contato de crianças e animais.
OBSERVAÇÕES	Para proporcionar e assegurar a qualidade dos produtos é fundamental utilizar o sistema de pintura completo Anjo, seguindo as instruções contidas na embalagem ou no boletim técnico de cada produto. Não aplicar com umidade superior a 80%. Não guardar o produto catalisado e diluído. Limpar o equipamento imediatamente após o uso. Efetuar a purga da linha de ar para eliminar umidade e resíduos. O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais etc. As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho etc. Este Boletim Técnico está sujeito a alterações, sem aviso prévio.
OUTRAS INFORMAÇÕES	A Ficha de Dados de Segurança deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio do site: www.anjo.com.br TELEFONE DE EMERGÊNCIA: (CIATox/SC) Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina 0800 643 5252 ou (48) 3461-8000 ou (48) 3461-8049. Consulte o Boletim Técnico deste produto em nosso site: www.anjo.com.br ou através do SAC.

INDÚSTRIA BRASILEIRA
www.anjo.com.br

Fabricado por **ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA.** AC Rio Maina, 1165 - Vila Macarini Criciúma - SC - 88818-800 Tel +55 48 3461-8000. CNPJ 02.921.346/0001-58 Insc.Est. 253.852.110 Químico Responsável: Elton da Silva CRQ/SC 13302643 - 13ª Região.

Visite
/anjotintas

SAC
Serviço de Atendimento ao Consumidor
0800 48 77777
sac@anjo.com.br