

**DESCRIÇÃO  
DO PRODUTO**

É um revestimento impermeabilizante emborrachado. Quando curado, forma uma película elástica e impermeável que impede a infiltração da água provocada pela chuva em superfícies verticais, evitando o aparecimento de manchas, mofo e fungos. Possui excelente flexibilidade e acompanha os pequenos movimentos de dilatação e retração da parede que causam fissuras (0,5 mm) e microfissuras (0,05 mm) impedindo assim a penetração de umidade.

É um produto de fácil aplicação capaz de cobrir as fissuras e microfissuras, possui dupla característica de desempenho, ou seja, pode ser utilizado como selador emborrachado na primeira demão e como impermeabilizante emborrachado a partir da segunda demão, além disso apresenta elevada durabilidade, ótima aderência e baixa absorção de água.

Produto conforme a norma ABNT NBR 11702 e ABNT NBR 13321:2008 - Membrana Acrílica para Impermeabilização.


**SISTEMA DE  
CLASSIFICAÇÃO  
UTILIZADO**

Norma ABNT-NBR 14725-2. Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

**RECOMENDAÇÕES  
DE USO**

Indicado para pintura de fachadas, paredes externas e internas de concreto, reboco, massa acrílica, massa corrida e fibrocimento.

**PRINCIPAIS  
ATRIBUTOS**

- 1 Impermeabiliza
- 2 Alta proteção
- 3 Flexível

**IMPERMEABILIZANTE  
EMBORRACHADO**
**CORES**

Branco.

| PROPRIEDADES<br>BÁSICAS | Acabamento      | Sólidos por<br>massa | Sólidos por<br>volume | VOC          | Peso específico<br>a 25°C |
|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
|                         | Fosco           | 44%±2                | 35%±2                 | 0 g/L        | 1,26 g/cm <sup>3</sup>    |
|                         | Ponto de fulgor | Validade             | Tipo de<br>embalagem  | Toxicidade   |                           |
|                         | Não se aplica   | 24 meses             | 18 kg                 | Consulte FDS |                           |

**COMPOSIÇÃO  
BÁSICA**

Dispersão aquosa aniônica de um copolímero acrílico-estireno, água, cargas minerais, dióxido de titânio, aditivos.

**REQUISITOS DE DESEMPENHO – ABNT NBR 13321**

| Ensaio                          | Especificação  | Impermeabilizante Anjo |
|---------------------------------|----------------|------------------------|
| Resistência a tração na ruptura | Mínimo 1,5 MPa | 2,3                    |
| Alongamento na ruptura          | Mínimo 100%    | 317                    |
| Absorção de água                | Máximo 15%     | 8,7                    |

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

**INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO:** Antes de iniciar qualquer pintura é preciso sempre atentar para a realização do seguinte procedimento:

- 1**



**Lixar:** lixar a superfície, removendo as partes soltas e promovendo na mesma uma maior aderência para o produto que será aplicado em seguida.
- 2**



**Limpar:** A limpeza deve ser feita com um pano ou uma vassoura para remover a poeira da superfície e garantir aderência do produto que será aplicado sobre a superfície.
- 3**



**Selar:** O uso de fundos uniformiza a absorção da superfície, além de melhorar significativamente o rendimento do produto que será aplicado.
- 4**



**Homogeneizar:** A homogeneização é necessária para a completa mistura de todos os componentes, bem como a dispersão dos pigmentos. Como o produto estará parado em estoque, esta operação é indispensável para que as características se mantenham inalteradas.
- 5**



**Diluir:** A diluição deve seguir a instrução recomendada para que o produto possa oferecer excelente desempenho tais como: cobertura, rendimento, nivelamento e aplicação.
- 6**



**Aplicar:** Sempre se atentar a partes soltas ou mal aderidas do substrato, nestes casos, deve-se seguir as recomendações de preparação de superfície.

Em caso de recortes, sempre primeiro fazer o recorte com pincel para posteriormente proceder a aplicação com o rolo. A aplicação com rolo deve ser feita seguindo o processo de: aplicar em M, voltando a aplicação no sentido de W.

| TIPO DE SUPERFÍCIE                                          | TRATAMENTO                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reboco novo e Concreto novo                                 | Aguardar secagem e cura (mínimo 28 dias).                                                                                                           |
| Fibrocimento                                                | Aplicação direta do Impermeabilizante Emborrachado para Parede Anjo.                                                                                |
| Reboco fraco                                                | Aguardar secagem e cura (mínimo 28 dias). Aplicar Fundo Preparador de Paredes Anjo (ver diluição do produto).                                       |
| Imperfeições rasas                                          | Corrigir com Super Massa Tapa Furo Anjo ou Massa Acrílica Anjo, seguido de uma demão do Fundo Preparador de Paredes Anjo (ver diluição do produto). |
| Superfícies caídas ou com partículas soltas ou mal aderidas | Raspar e/ou escovar a superfície eliminando as partes soltas. Aplicar Fundo Preparador de Paredes Anjo (ver diluição do produto).                   |
| Manchas de gordura ou graxa                                 | Lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar secagem.                                                                                           |
| Partes mofadas                                              | Lavar com água sanitária e água na proporção de 1:1, enxaguar e aguardar secagem.                                                                   |
| Trincas e rachaduras                                        | Devem ser tratadas antes da aplicação do Impermeabilizante Emborrachado para Parede Anjo.                                                           |


| <br>DEMÃOS | NÚMERO DE DEMÃOS RECOMENDADAS        | ESPESSURA POR DEMÃO                         | RENDIMENTO TEÓRICO                   | <br>DILUIÇÃO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               | <b>1ª demão</b><br>age como selador. | Espessura de película úmida:<br>80 a 100 µm | 130 a 150 m <sup>2</sup> /demão/18kg |                                                                                                   |
|                                                                                               | <b>2ª demão</b><br>impermeabiliza    | Espessura de película seca: 40 a 50 µm      |                                      |                                                                                                   |



#### TEMPERATURA (25°C)

Ao Toque: 1 hora  
Repintura: 4 horas  
Final: 24 horas

**Considerações:** O rendimento pode variar conforme as condições da superfície. Não pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 35°C e umidade superior a 80%. Não indicamos pintar sobre texturas hidrorrepelentes que apresentem o efeito hidrorrepelente. Aceita aplicação de tinta base água desde que respeitando o tempo de secagem de no mínimo 24 horas da aplicação da última demão do produto Impermeabilizante Emborrachado para Parede Anjo.



#### MÉTODO DE APLICAÇÃO:

Trincha/Pincel – Retoques e demais acabamentos onde o rolo não consegue alcançar.  
Rolo de lã de carneiro.  
Rolo de lã antigota.  
Equipamento de pulverização do tipo Airless.

#### RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

- Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40°C.
- Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPIs, como máscaras e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação.
- Evite contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc.
- Manter longe do contato de crianças e animais.

#### OBSERVAÇÕES

- Para proporcionar e assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo Anjo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) seguindo as instruções contidas na embalagem ou no boletim técnico.
- Não guardar o produto diluído. Não utilizar lotes diferentes para fazer continuação de pinturas, poderá haver mudança na tonalidade, bem como no acabamento.
- O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.
- Os valores encontrados para os ensaios de peso específico e secagem (com a espessura especificada) foi obtido em laboratório a uma temperatura de 25°C. Com temperaturas diferentes da mencionada, os valores acima estabelecidos tendem a ser diferentes dos especificados.
- As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho, etc.
- O uso de solventes diferentes ao especificado sem a aprovação prévia da Anjo pode afetar o desempenho do produto e anular a garantia do mesmo.
- Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

A Ficha de Dados de Segurança deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio do site: [www.anjo.com.br](http://www.anjo.com.br)  
**TELEFONE DE EMERGÊNCIA:** (CIATox/SC) Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina **0800 643 5252** ou **(48) 3461-8000** ou **(48) 3461-8049**. Consulte o Boletim Técnico deste produto em nosso site: [www.anjo.com.br](http://www.anjo.com.br) ou através do **SAC**.

INDÚSTRIA  
BRASILEIRA  
[www.anjo.com.br](http://www.anjo.com.br)

Fabricado por **ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA.** AC Rio Maina, 1165 - Vila MacariniCriciúma - SC - 88818-800 Tel +55 48 3461-8000. CNPJ 02.921.346/0001-58 Insc. Est. 253.852.110 Químico Responsável: Elton da Silva CRQ/SC 13302643 - 13ª Região

Visite  
    
/anjotintas

**ANJO**  
TINTAS

**SAC**  
Serviço de  
Atendimento ao  
Consumidor  
**0800 48 7777**  
[sac@anjo.com.br](mailto:sac@anjo.com.br)