BOLETIM TÉCNICO

TEXTURA GROSSA

REV. 00

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	A Textura Grossa, é um acabamento acrílico hidrorrepelente que proporcionará a criação de efeitos riscados, embelezando a superfície ao qual foi aplicada. É um produto de fácil aplicação, secagem rápida, boa aderência e sua hidrorrepelência ajuda a bloquear a entrada de água, protegendo a superfície contra infiltrações, deixando-a mais resistente. Este produto está conforme a norma ABNT NBR 11702 do tipo 4.6.3

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO UTILIZADO	Norma ABNT-NBR 14725-2. Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.
RECOMENDAÇÕES DE USO	Indicada para a texturização de superfícies externas e internas de reboco, concreto aparente, fibrocimento e paredes já pintadas, oferecendo resistência à alcalinidade, fácil aplicação, excelente aderência e alta consistência.

PRINCIPAIS ATRIBUTOS	1 Bom rendimento 2 Ótima aderência 3 Fácil retoque	**TEXTURA GROSSA**
CORES	Branco.	

PROPRIEDADES BÁSICAS	**Acabamento**	**Sólidos por massa**	**Sólidos por volume**	**VOC**	**Peso específico a 25ºC**
	Fosco	74%±2	39%±2	5 - 10 g/L	1,88 g/cm^3
	Ponto de fulgor	**Validade**	**Tipo de embalagem**	**Toxicidade**	
	Não se aplica	24 meses	6 kg e 23 kg	Consulte FDS	

COMPOSIÇÃO BÁSICA	Resina acrílica estirenada, cargas minerais, água, aditivos.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Revisão: Janeiro de 2026

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO: Antes de iniciar qualquer pintura é preciso sempre atentar para a realização do seguinte procedimento:

1.

Lixar: lixar a superfície, removendo as partes soltas e promovendo na mesma uma maior aderência para o produto que será aplicado em seguida.

2.

Limpar: A limpeza deve ser feita com um pano ou uma vassoura para remover a poeira da superfície e garantir aderência do produto que será aplicado sobre a superfície.

3.

Selar: O uso de fundos uniformiza a absorção da superfície, além de melhorar significativamente o rendimento do produto que será aplicado

4.

Homogeneizar: A homogeneização é necessária para a completa mistura de todos os componentes, bem como a dispersão dos pigmentos. Como o produto estará parado em estoque, esta operação é indispensável para que as características se mantenham inalteradas.

5.

Diluir: A diluição deve seguir a instrução recomendada para que o produto possa oferecer excelente desempenho tais como: cobertura, rendimento, nivelamento e aplicação.

6.

Aplicar: Sempre se atentar a partes soltas ou mal aderidas do substrato, nestes casos, devese seguir as recomendações de preparação de superfície.

Em caso de recortes, sempre primeiro fazer o recorte com pincel para posteriormente proceder a aplicação com o rolo. A aplicação com rolo deve ser feita seguindo o processo de: aplicar em M, voltando a aplicação no sentido de W.

TIPO DE SUPERFÍCIE	TRATAMENTO
Reboco novo	Aguardar secagem e cura (mínimo 28 dias).
Concreto novo	Aguardar secagem e cura (mínimo 28 dias). Aplicar Fundo Preparador de Paredes Anjo (ver diluição do produto).
Fibrocimento	Aplicar Fundo Preparador de Paredes Anjo (ver diluição do produto).
Reboco fraco	Aguardar secagem e cura (mínimo 28 dias). Aplicar Fundo Preparador de Paredes Anjo (ver diluição do produto).
Superfícies caiadas ou com partículas soltas ou mal aderidas	Raspar e/ou escovar a superfície eliminando as partes soltas. Aplicar Fundo Preparador de Paredes Anjo (ver diluição do produto).
Manchas de gordura ou graxa	Lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar secagem.
Partes mofadas	Lavar com água sanitária e água na proporção de 1:1, enxaguar e aguardar secagem.

NÚMERO DE DEMÃOS RECOMENDADAS

1

ESPESSURA POR DEMÃO

A espessura da textura dependerá do tipo de aplicação e do efeito que será feito.

RENDIMENTO TEÓRICO

Até 1,90 m^2 - Galão de 6 kg
Até 7,3 m2 - Balde de 23 kg

DILUIÇÃO

Pronta para uso.

Caso necessite, diluir o produto no máximo 10% com água.

TEMPERATURA (25°C)

Ao Toque: 4 horas
Final: 24 horas

Considerações: O rendimento prático pode variar em função do método e técnica de aplicação, como também rugosidade, absorção, condições de superfície e da camada de produto aplicada. Não pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 35°C e umidade superior a 80%. A superfície pintada só poderá ser lavada (limpeza) após 30 dias da sua aplicação. A limpeza da superfície pintada deverá ser feita com água e detergente neutro, esponja macia ou pano. A textura não poderá ficar exposta sem tinta acabamento por mais de 7 dias.

Revisão: Janeiro de 2026

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

Para um efeito de cobertura mais uniforme na Textura Grossa, recomenda-se antes a aplicação da Tinta Acrílica Fosco Total na mesma cor. A aplicação deve ser executada com uma desempenadeira metálica em uma área de 2 a 3 metros, podendo tirar o excesso de produto até atingir as pedras (malhas). Para o acabamento riscado, mova a desempenadeira plástica e faça movimentos para obter o acabamento desejado. Use sua criatividade.

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

- Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40ºC.
- Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPIs, como máscaras e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação.
- Evite contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc.
- Manter longe do contato de crianças e animais.

OBSERVAÇÕES

- Para proporcionar e assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo Anjo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) seguindo as instruções contidas na embalagem ou no boletim técnico.
- Não guardar o produto diluído. Não utilizar lotes diferentes para fazer continuação de pinturas, poderá haver mudança na tonalidade, bem como no acabamento.
- O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.
- Os valores encontrados para os ensaios de peso específico e secagem (com a espessura especificada) foi obtido em laboratório a uma temperatura de 25°C. Com temperaturas diferentes da mencionada, os valores acima estabelecidos tendem a ser diferentes dos especificados.
- As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho, etc.
- O uso de solventes diferentes ao especificado sem a aprovação prévia da Anjo pode afetar o desempenho do produto e anular a garantia do mesmo.
- Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

A Ficha de Dados de Segurança deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio do site: **www.anjo.com.br** **TELEFONE DE EMERGÊNCIA:** (CIATox/SC) Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina **0800 643 5252** ou **(48) 3461-8000** ou **(48) 3461-8049**. Consulte o Boletim Técnico deste produto em nosso site: **www.anjo.com.br** ou através do **SAC**.

INDÚSTRIA BRASILEIRA www.anjo.com.br

Fabricado por **ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA**. AC Rio Maina, 1165 - Vila MacariniCriciúma - SC - 88818-800 Tel +55 48 3461-8000. CNPJ 02.921.346/0001-58 Insc. Est. 253.852.110 Químico Responsável: Elton da Silva CRQ/SC 13302643 - 13ª Região

Visite
/anjotintas

ANJO TINTAS

SAC
Serviço de Atendimento ao Consumidor
0800 48 77777
sac@anjo.com.br

Revisão: Janeiro de 2026